

Epoxfluid Flex

SCHEDA TECNICA

FORMULATO EPOSSIDICO TRASPARENTE ELASTICO (A+B)

Descrizione	Utilizzi
<p>Prodotto bicomponente a base di resine epossipoliuretaniche, usate in combinazione con indurenti amminici.</p> <p>Il sistema, oltre ad espletare un'azione consolidante per supporti in cls., presenta una buona elasticità.</p>	<p>Primer per supporti cementizi lesionati.</p> <p>Primer per la realizzazione di parcheggi.</p> <p>Impregnazioni di fibra di vetro per realizzare rivestimenti in vetroresina.</p>

Caratteristiche tecniche

<p>Viscosità (a 25°C, con SOLVENTE UNI)</p> <p>Viscosità (a 25°C)</p> <p>Peso specifico</p> <p>Colore</p> <p>Trafficabile (50% U.R.)</p> <p>Pot-life (50% U.R.)</p> <p>Ricopertura (50% U.R.)</p> <p>Pedonabile (50% U.R.)</p> <p>Secco al tatto (50% U.R.)</p> <p>Rapporto di miscela</p> <p>Indurimento in profondità (50% U.R.)</p> <p>Allungamento a rottura (iso 527)</p> <p>Magazzinaggio</p> <p>Solvente per la pulizia attrezzi</p> <p>Punto infiammabilità</p> <p>Condizioni per l'utilizzo</p>	<p>+5%: 1.700 mPascal (spindle 2, rpm12)</p> <p>2.700 mPascal (spindle 2, rpm 10)</p> <p>1,10 +/- 0,05 g/ml</p> <p>Trasparente</p> <p>72 ore</p> <p>a 10°C 80-100 min a 25°C 50-60 min a 30°C 30-40 min</p> <p>a 25°C da 24 a 48 ore</p> <p>a 25°C 24 ore</p> <p>a 10°C 36-40 ore a 25°C 18-20 ore a 30°C 12-14 ore</p> <p>in peso: A=100, B=28,2</p> <p>7 giorni</p> <p>a -10°C 183Allungamento %</p> <p>12 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C</p> <p>Solvente UNI</p> <p>> 100°C</p> <p>Temperature comprese tra i +10°C e i +30°C, U.R. < 60% e umidità del supporto < 4% (*)</p>
--	---

EPOXFLUID FLEX va applicato ad una temperatura del supporto di almeno 3°C superiore alla temperatura di condensa.