

Impermeds PL

SCHEDA TECNICA

Composto Prepolimero poliuretano igroindurente

DESCRIZIONE

Impermeds PL è un prodotto

base di resine poliuretatiche, da applicare allo stato liquido per formare un rivestimento continuo elastico-tenace, che sopporta i movimenti delle strutture ed il transito pedonale.

Utilizzi

Impermeabilizzazioni pedonabili, rinforzando con MAT di vetro.
Impermeabilizzazione di converse e canali.
Rivestimento protettivo di strutture in cls.

Dati Tecnici

Colore	Grigio
Peso specifico	0,98 +/- 0,05 g/ml
Residuo secco	77,5% in peso
Viscosità a 25°	2000 +/-400 mPascal
Secco al tatto	a 30°C e 50% U.R. 4-6 ore a 25°C e 50% U.R. 5-7 ore a 5°C e 50% U.R. 16-20 ore
Ricopertura	a 25°C e 50% U.R. 18-36 ore
Consumo	0,5-1,0 kg/m ²
Pedonabile	12 ore
Condizioni per l'utilizzo (*)	Temperature comprese tra i 5°C ed i 30°C e U.R. < 70%. Umidità del supporto inferiore al 4%.
Durezza	65 Shore A
Allungamento a rottura	250%
Resistenza all'acqua	Ottima
Resistenza alle intemperie	Non resiste all'azione dei raggi UV: occorre proteggere con FINITURA LP colorata
Solvente per pulizia attrezzi	Solvente UNI
Magazzinaggio	6 mesi. Conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C